



## Ilack C

Rozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka ochronna o konsystencji kremu

Formy dostawy		
Ilość na palecie	96	22
Jedn. opak.	5 l	20 l
Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
Kod opakowania	05	20
<b>Nr art.:</b>		
0814	■	■

### Zużycie

Co najmniej 0,20 l/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

Zużycie na powierzchniach chropowatych jest odpowiednio wyższe.



### Obszary stosowania

- Jako powłoka gruntująca na starych bitumicznych podłożach (zasypywanych)
- Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem



### Właściwości

- Kremowa konsystencja
- Produkt zawiera rozpuszczalnik
- Odporność na wilgoć
- Odporność na ciepło i zimno
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)



### Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	ok. 0,96 kg/l
Temperatura zapłonu	> +63 °C
Baza	rozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Konsystencja	krem

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Quarz 02/07 \(4417\)](#)
- [PMBC marki Remmers](#)


### Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**



Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.  
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

#### Sposób stosowania



#### ■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.  
W razie potrzeby zasypać piaskiem kwarcowym.

#### Wskazówki wykonawcze

Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach.  
Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.  
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

#### Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.  
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

#### Narzędzia / czyszczenie




Ławkowiec (art. 4540), watek z runa owczego FC (art. 4911), urządzenie natryskowe

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.  
Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

#### Narzędzia z oferty Remmers

- [Flächenstreicher \(4540\)](#)
- [Farbrolle FC \(4913\)](#)
- [Rollerbügel \(4449\)](#)
- [Nylon-Rolle Profi \(5045\)](#)
- [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)
- [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

#### Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

#### Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

#### Indywidualne środki ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

#### Wskazówka dotycząca utylizacji



---

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

---

VOC w myśl dyrektywy  
Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/h): maks. 750 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 750 g/l VOC.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność