

Sika® Primer-290 DC

Środek gruntujący drewniane klepki pokładowe przed ich wklejeniem i uszczelnieniem

Dane Techniczne Produktu

Baza chemiczna	Rozpuszczalnikowa mieszanina żywicy poliuretanowej
Kolor	Przezroczysty o żółtawym zabarwieniu
Gęstość (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ok. 0,98 kg/l
Temperatura zapłonu (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Zawartość części stałych	34%
Temperatura nakładania	+5°C do +40°C
Sposób nakładania	Pędzlem, filcem, natryskowo
Zużycie	ok. 100-200 ml/ m ²
Czas schnięcia ³⁾	w temp. poniżej 15°C w temp. powyżej 15°C maksimum 60 minut 30 minut 24 godziny
Przechowywanie	W szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu w temperaturze <25°C
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure²⁾ 23°C/50% w.w.³⁾ W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być różne**Opis**

Sika® Primer-290 DC jest przezroczystą substancją o żółtawym zabarwieniu, niskiej lepkości, wiążącą pod wpływem wilgoci zawartej w otoczeniu. Służy do wstępnego przygotowania drewnianych klepek pokładowych, które mają być przyklejone klejem Sikaflex® -298 lub uszczelnione Sikaflex® -290 DC

Sika® Primer-290 DC produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału, oraz programem „Responsible Care”

Zastosowanie

Sika® Primer-290 DC stosuje się na następujące powierzchnie:

- Teak
- Mahoń
- Sosna oregońska
- Korek
- GRP (laminat poliestrowy)

Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych i profesjonalnych użytkowników. Powinno się przeprowadzić testy aktualnie łączonych powierzchni w panujących warunkach, w celu zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

Sposób nakładania

Klepki pokładowe muszą być suche, czyste, wolne od silikonów, smarów, kurzu i tłuszczu. Adhezja do powierzchni może być zwiększona poprzez zastosowanie odpowiedniej metody jej wstępnego przygotowania.

Sika® Primer-290 DC należy nakładać czystym pędzlem; bardzo dokładnie, jednokrotnie, w formie cienkiej, jednorodnej warstwy. Należy odczekać minimum 30 minut przed przystąpieniem do stosowania produktów Sikaflex®.

Sika® Primer-290 DC może być nałożony na powierzchnię tylko raz. Należy zwrócić szczególną uwagę aby nałożona warstwa zapewniała odpowiednio gęste pokrycie powierzchni.

Natychmiast po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.



Ważne uwagi

Sika® Primer-290 DC jest produktem reagującym z wilgocią zawartą w otoczeniu. Aby zachować odpowiednią jakość produktu jest niezwykle istotne aby zamykać pojemnik za pomocą plastikowej wewnętrznej nakładki bezpośrednio po użyciu. Kiedy proces przygotowania powierzchni zostanie zakończony pojemnik należy zakręcić plastikową nakrętką.

Produkt należy zutylizować po ok. miesiącu od momentu otwarcia nowego pojemnika, gdy był on używany często, lub po ok 2 miesiącach w przypadku rzadszego użycia.

Produkt żelowany lub rozwarstwiony nie nadaje się do użytku. Nigdy nie należy mieszać Sika® Primer-290 DC z żadną inną substancją chemiczną.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe instrukcje wydane dla konkretnej aplikacji mogą rozszerzać dane zawarte w niniejszej Karcie Informacyjnej.

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Przewodnik Przygotowania Powierzchni dla zastosowania w przemyśle morskim
- Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej

Opakowania

Puszka	30 ml
	250 ml
	1 l

Ważne

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej. Karta ta zawiera także informacje o właściwościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna

Dodatkowe informacje dostępne na:
www.sika.pl
www.sika.com

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09

