

Sika® Trennmittel TR 13

Uniwersalny, ciekły preparat antyadhezyjny

Opis produktu

Uniwersalny, rozpuszczalnikowy preparat antyadhezyjny o niskiej lepkości

Zastosowanie

- Szalunki gładkie i nie chłonne
- Szalunki z materiałów chłonnych
- Szalunki strukturalne
- Szalunki ogrzewane (do +80°C)
- Ochrona mieszalników przed rdzą

Właściwości

Sika® TR 13 to gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy preparat antyadhezyjny o niskiej lepkości na bazie olejów parafinowych. Rozpuszczalnik stanowią węglowodory nie aromatyczne.

Charakteryzuje się:

- Łatwością aplikacji
- Przy nanoszeniu natryskiem ma właściwości samopowlekające (napięcie powierzchniowe powodujące wyrównanie grubości warstwy)
- Fizyczne i chemiczne działanie zapobiega przywieraniu betonu do szalunków
- Szczególnie przydatny, jeżeli chcemy uzyskać gładką powierzchnię betonu, bez raków i porów
- Specjalne dodatki działają jak inhibitory korozji, dzięki temu wydłuża się żywotność szalunków.

Dane produktu

Postać

Barwa Jasnożółta, jednorodna ciecz o niskiej lepkości

Opakowanie 20, 160 i 700 kg

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniem.

Dane techniczne

Baza chemiczna Zmodyfikowany olej parafinowy

Gęstość 0,82 g/cm³

Rozpuszczalność W rozpuszczalnikach organicznych



Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Zużycie / Wydajność	~ 85 m ² /kg dla szalunków stalowych i z tworzywa sztucznego ~ 70 m ² /kg dla szalunków ze sklejki powlekanej ~ 35 m ² /kg dla szalunków drewnianych
----------------------------	---

Warunki aplikacji

Temperatura podłoża	Minimum 0°C / Maksimum +80°C
----------------------------	------------------------------

Instrukcja aplikacji

Sposób aplikacji	■ Powlekane powierzchnie szalunków muszą być czyste i suche ■ Z powierzchni należy usunąć rdzę i resztki starego betonu ■ Preparat nanosić cienką warstwą, dokładnie pokrywając powierzchnię (w przypadku szalunków wykonanych z chłonnych materiałów konieczne może być naniesienie drugiej warstwy) ■ Do natrysku można używać urządzenie natryskowe – np. typu Addiment o ciśnieniu roboczym 3 ÷ 6 bar z płaską dyszą (01 F 110 np. 652.307 lub 652.245) ■ Możliwa jest także aplikacja pędzlem lub przy pomocy szmatek ■ Po naniesieniu materiału należy odczekać co najmniej 30 ÷ 60 minut (w + 20°C), aby mogły odparować rozpuszczalniki ■ Przy stosowaniu na szalunkach strukturalnych ilość preparatu należy tak dobrać, aby uniknąć tworzenia się zastoin materiału w zagłębieniach ■ Przy stosowaniu do ochrony mieszalników należy unikać stosowania materiału zbyt obficie, może to, bowiem prowadzić do zaburzeń ilości powietrza w betonie ■ Wskazane jest wykonanie aplikacji próbnej
-------------------------	---

Uwaga	Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.
--------------	--

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP	Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie robocze. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
Ochrona środowiska	Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

