

Sika® MultiPrimer Marine

Promotor adhezji do podłoży stosowanych w przemyśle marynistycznym.

Typowe Dane Produktu

Baza chemiczna	Rozpuszczalnikowy promotor adhezji
Kolor (CQP ¹⁾ 001-1)	Bezbarwny, lekko żółty
Zawartość części stałych	34%
Temperatura nakładania	+5 °C do +40 °C
Sposób nakładania	Pędzel, filc lub aplikator piankowy
Zużycie zależne od porowatości podłoża	50 ml / m ²
Czas schnięcia ^{2/3}	minimalny 30 minut maksymalny 24 godziny
Okres przydatności do użycia W szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu ≤ 25 °C	9 miesięcy

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C/50% w.w.

³⁾ W szczególnych zastosowaniach temperatura i czas schnięcia mogą być inne

Opis

Sika® MultiPrimer Marine jest ciekłym preparatem o niskiej lepkości, poprawiającym przyczepność produktów Sikaflex® na różnych podłożach.

Zastosowanie

Sika® MultiPrimer Marine jest używany w celu polepszenia przyczepności klejów Sikaflex® do wielu podłoży takich jak drewno (teak, mahoń, sosna oregońska i korek), metali takich jak aluminium i stal galwanizowana, tworzyw sztucznych i powierzchni malowanych.

Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych użytkowników profesjonalnych.

Zaleca się przeprowadzenie testów dla rzeczywistych warunków, szczególnie zakresu temperatur oraz wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru (kompatybilności) materiałów.

Sposób nakładania

Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu, silikonów, oleju i kurzu.

Materiały nieporowate należy przetrzeć wcześniej preparatem Sika® Aktivator-205 i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć cienką, ale dobrze pokrywającą podłoże warstwę Sika® MultiPrimer Marine pędzlem, filcem lub aplikatorem piankowym. Preparat musi zostać nałożony tylko jeden raz. Należy zwrócić uwagę, aby pojedyncza aplikacja zapewniła odpowiednie pokrycie powierzchni. Sika® MultiPrimer Marine wykazuje właściwości termoplastyczne do 3 dni po aplikacji. Idealna temperatura otoczenia oraz podłoża znajduje się w przedziale od 15°C do 25°C. Zużycie oraz sposób aplikacji zależy od specyficznej natury stosowanych podłoży i od procesu produkcyjnego



Ważne uwagi

Sika® MultiPrimer Marine jest produktem reagującym z wilgocią z otoczenia. W celu zachowania stałej jakości produktu, bezpośrednio po aplikacji należy zamknąć pojemnik plastikową wewnętrzną nakładką. Po zakończeniu procesu przygotowania powierzchni opakowanie musi zostać zamknięte za pomocą nakrętki. Produkt należy wyrzucić po ok. miesiącu od dnia otwarcia, jeżeli używano go z dużą częstotliwością. Jeśli był otwierany rzadziej po 2 miesiącach. 30ml puszek przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego stosowania. Odrzucić produkt natychmiast jeżeli widoczne jest zżelowanie (znaczący wzrost lepkości), separacja składników lub brak homogeniczności. Nigdy nie mieszać Sika® MultiPrimer Marine z jakkolwiek inną substancją.

Dodatkowe informacje

Instrukcje pracy wydane dla konkretnej aplikacji mogą precyzować dane techniczne podane w niniejszej Karcie Informacyjnej.

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej
- Przewodnik Przygotowania Powierzchni dla Marine

Opakowania

Pojemnik	30 ml
	250 ml
	1 L
	5 L

Podstawa danych

Wszelkie dane techniczne podane w niniejszej Karcie Informacyjnej są oparte na testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą się różnić w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej. Karta ta zawiera także informacje o właściwościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów Sika. OWS stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Dodatkowe informacje dostępne na:
www.sika.pl
www.sika.com

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09

