

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA	Żywica poliuretanowa		
GĘSTOŚĆ	Składnik A:	~ 1,67 kg/dm ³ (+23°C)	(PN-EN ISO 2811-1)
	Składnik B:	~ 1,05 kg/dm ³ (+23°C)	
	Składnik A + B:	~ 1,45 kg/dm ³ (+23°C)	
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	~ 85% (wagowo) / ~ 85% (objętościowo)		
PRZYCZEPNOŚĆ	> 1,5 MPa		(ISO 4624)
TWARDOŚĆ SHORE'A D	52	(7 dni / +23°C)	(DIN 53 505)
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	160 mg (CS 10/1000/1000)	(7 dni / +23°C)	(Test Tabera DIN 53109)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.		

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Rodzaj narażenia *	Odporność w środowisku suchym
Stałe	+50°C
Średnio-trwałe do 7 dni	+80°C
Krótkotrwałe do 4 h	+100°C

Dopuszczalne jest okazjonalne, krótkotrwałe obciążenie termiczne do +80°, w atmosferze wilgotnej/mokrej (np. w czasie czyszczenia parą wodną).

* Bez jednoczesnych obciążeń mechanicznych i/lub chemicznych.

INFORMACJE O SYSTEMIE

STRUKTURA SYSTEMU	<u>Warstwa doszczelniająca posadzki EP / PUR z posypką:</u>	
	Gruntowanie:	1 x Sikafloor®-156/-161
	Posypka:	Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm
	Warstwa zamykająca:	1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*
	<u>Barwna, twardo-elastyczna posadzka z posypką:</u>	
	Gruntowanie:	1 x Sikafloor®-156/-161 lekko przesypany piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm
	Warstwa bazowa:	1 x Sikafloor®-326
	Posypka:	Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm
	Warstwa zamykająca:	1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*
	<u>Barwna, przenosząca zarysowania posadzka z posypką (OS 11a):</u>	
	Gruntowanie:	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 lekko przesypany piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm
	Warstwa zasadnicza:	1 x Sikafloor®-350 N Elastic
	Warstwa ścieralna:	1 x Sikafloor®-375 z dodatkiem 20% piasku kwarcowego 0,1 - 0,3 mm
	Posypka:	Piasek kwarcowy 0,7 - 1,2 mm z nadmiarem
	Warstwa zamykająca:	1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*
	<u>Barwna, przenosząca zarysowania warstwa hydroizolacyjna z posypką, z natryskową warstwą bazową:</u>	
	Gruntowanie:	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161/-186 lekko przesypany piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm
	Warstwa zasadnicza:	1 x Sikalastic®-851
	Warstwa ścieralna:	1 x Sikafloor®-375 z dodatkiem 20% piasku

Posypka:	kwarcowego 0,1 - 0,3 mm
Warstwa zamykająca:	Piasek kwarcowy 0,7 - 1,2 mm z nadmiarem 1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*
Barwna, elastyczna posadzka z posypką (OS 11b):	
Gruntowanie:	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 lekko przesypany piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm
Warstwa ścieralna:	1 x Sikafloor®-350 N Elastic z dodatkiem 20% piasku kwarcowego 0,1 - 0,3 mm.
Posypka:	Piasek kwarcowy 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm z nadmiarem
Warstwa zamykająca:	1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*
Barwna, elastyczna posadzka z posypką (OS 13):	
Gruntowanie:	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 lekko przesypany piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm
Warstwa ścieralna:	1 x Sikafloor®-375
Posypka:	Piasek kwarcowy 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm z nadmiarem
Warstwa zamykająca:	1 - 2 x Sikafloor®-378 N lub Sikafloor®-359 N*

*Na powierzchniach narażonych na promieniowanie UV obligatoryjne jest stosowanie Sikafloor®-359 N jako warstwy zamykającej

Do stosowania na spadkach / pochyłych powierzchniach należy zastosować opisane powyżej systemy z dodatkiem środka Sika® Extender T.

ZUŻYCIE

Warstwa doszczelniająca posadzki EP / PUR z posypką:

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²
Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²

Barwna, twardo-elastyczna posadzka z posypką:

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ²
Warstwa bazowa	Sikafloor®-326 + piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm w proporcji 1 : 0,7 Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm	~ 0,88 kg/m ² ~ 0,62 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²
Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²

Barwna, przenosząca zarysowania posadzka z posypką (OS 11a):

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 Lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² ~ 0,8 kg/m ²
Warstwa bazowa	Sikafloor®-350 N Elastic	~ 2,2 kg/m ²
Warstwa ścieralna	Sikafloor®-375 + piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm w ilości 20% Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,7 - 1,2 mm	~ 1,55 kg/m ² ~ 0,31 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²

Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²
--------------------	--	-----------------------------

Barwna, przenosząca zarysowania warstwa hydroizolacyjna z posypką, z natryskową warstwą bazową:

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161/-186, lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² ~ 0,8 kg/m ²
Warstwa bazowa	Sikalastic®-851	~ 1,5 kg/m ²
Warstwa ściernalna	Sikafloor®-375 + piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm w ilości 20% Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,7 - 1,2 mm	~ 1,5 kg/m ² ~ 0,3 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²
Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²

Barwna, elastyczna posadzka z posypką (OS 11b):

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 Lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² ~ 0,8 kg/m ²
Warstwa ściernalna	Sikafloor®-350 N Elastic + piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm w ilości 20% Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm lub 0,7 - 1,2 mm	~ 2,0 kg/m ² ~ 0,4 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²
Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²

Barwna, elastyczna posadzka z posypką (OS 13):

Warstwa	Materiał	Zużycie
Gruntowanie	1 - 2 x Sikafloor®-156/-161 Lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,3 - 0,8 mm	1 - 2 x 0,3 - 0,5 kg/m ² ~ 0,8 kg/m ²
Warstwa ściernalna	Sikafloor®-375 Posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0,7 - 1,2 mm	~ 1,8 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²
Warstwa zamykająca	1 - 2 x Sikafloor®-378 lub Sikafloor®-359 N*	0,7 - 0,9 kg/m ²

* W przypadku aplikacji na powierzchniach zewnętrznych zastosowanie warstwy zamykającej Sikafloor®-359 N jest obowiązkowe.

Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas przygotowania materiału, nanoszenia etc.

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ścislenie (minimum 25 MPa). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek i wolna od zanieczyszczeń, kurzu, olejów, smarów, pozostałości starych powłok i wszelkich środków antyadhezyjnych, pielęgnacyjnych, itp.

Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa.

W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami muszą zostać usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze.</p> <p>Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości muszą być w pełni widoczne.</p> <p>Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.</p> <p>W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane.</p> <p>Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.</p>
TEMPERATURA PODŁOŻA / OTOCZENIA	Minimum +10°C / Maksimum +30°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA	Maksimum 80%
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA	<p>Maksimum 4% wagowo</p> <p>Zalecane sprawdzenie Sika Tramex metodą CM lub poprzez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.</p>
TEMPERATURA PUNKTU ROSY	<p>Należy zwrócić szczególną uwagę na kondensację!</p> <p>Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.</p>
INSTRUKCJA APLIKACJI	
PROPORCJE MIESZANIA	Składnik: A : B = 78 : 22 (wagowo)
MIESZANIE	<p>Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Składniki A + B zmieszać ze sobą zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu uniknięcia zachlapań lub rozlania składniki należy początkowo krótko mieszać przy niskiej prędkości obrotowej mieszadła. Następnie wymieszać intensywnie zwiększając prędkość obrotową do maksymalnie 300 obr./min. Mieszać do osiągnięcia jednorodnej mieszanki, nie krócej jednak niż przez 3 minuty.</p> <p>Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać zgodnie z podanymi powyżej informacjami.</p> <p>Unikać zbyt długiego i intensywnego mieszania aby nie doprowadzać do napowietrzenia mieszanki.</p>
NARZĘDZIA	Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu.
APLIKACJA	<p>Równomiernie rozłożyć materiał Sikafloor®-359 N używając gumowej ściągaczki (niezbędne rozkładanie dwukierunkowe przód-tył)</p> <p>Następnie przewałkować "na krzyż" wałkiem z krótkimi kolcami.</p>
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

CZAS OTWARTY

Temperatura	Czas otwarty
+10°C	~ 40 minut
+20°C	~ 25 minut
+30°C	~15 minut

CZAS POMIĘDZY UŁOŻENIEM KOLEJNYCH WARSTW

Przed ułożeniem Sikafloor®-359 N na Sikafloor®-350 N Elastic z posypką:

Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum
+10°C	24 h	*
+20°C	15 h	*
+30°C	8 h	*

Przed ułożeniem Sikafloor®-359 N na Sikafloor®-375 z posypką:

Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum
+10°C	24 h	*
+20°C	10 h	*
+30°C	5 h	*

Przed ułożeniem Sikafloor®-359 N na Sikafloor®-326 z posypką:

Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum
+10°C	36 h	*
+20°C	24 h	*
+30°C	16 h	*

* Brak maksymalnego czasu w przypadku, kiedy posadzka jest wysycona posypką i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.

Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.

UWAGI DO STOSOWANIA

Świeżo ułożony Sikafloor®-359 N musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny (w +20°C).

Zróżnicowana grubość Sikafloor®-359 N może dać efekt różnego stopnia matowości posadzki.

W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż i zastoisk.

Aby mieć pewność, że barwa posadzki będzie identyczna na całej powierzchni należy stosować materiał z jednej partii produkcyjnej.

Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwałości.

Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO₂ i H₂O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

MOŻLIWOŚĆ OBCIĄŻENIA

Temperatura podłoża	Ruch pieszy	Lekkie obciążenie	Pełne obciążenie
+10°C	~ 48 h	~ 5 dni	~ 10 dni
+20°C	~ 24 h	~ 3 dni	~ 7 dni
+30°C	~ 16 h	~ 2 dni	~ 5 dni

Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą być różne w zależności od warunków zewnętrznych.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

W celu utrzymania estetycznego wyglądu posadzki, należy usuwać wszelkie wycieki, zachlapania itp. natychmiast po ich powstaniu. Posadzka musi być regularnie myta za pomocą szczotki rotacyjnej, myjki mechanicznej, wysokociśnieniowej, odkurzacza itp. Należy używać odpowiednich detergentów.

Stosowanie niestandardowych, agresywnych środków czyszczących lub zbyt wysokich stężeń środków czyszczących może powodować powstawanie przebarwień na powierzchni posadzki.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zaleceniach stosowania Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocą środków czyszczących Diversey.

WAŻNE INFORMACJE

OZNAKOWANIE CE

Patrz Deklaracja Właściwości Użytkowych

USGBC

KLASYFIKACJA LEED

Sikafloor®-359 N Elastic spełnia wymagania LEED EQ Credit 4.2:

Low-Emitting Materials: Paints & Coatings

SCAQMD Method 304-91 VOC Content < 100 g/l

DYREKTYWA UNIJNA 2004/42 W SPRAWIE OGRANICZEŃ EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / j typ sb) dla produktu gotowego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).

Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikafloor®-359 N wynosi <500 g/l

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.

Posadzki
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracował

TM Posadzki
Tel: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com



Karta Informacyjna
Sikafloor®-359 N
06.02.2015
Nr identyfikacyjny 02 08 01 04 025 0 000001

Polski
Posadzki