

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikafloor®-24 PurCem®

POLIURETANOWY, HYBRYDOWY, SAMOZAGŁADZAJĄCY JASTRYCH
POSADZKOWY POD ŚREDNIE OBCIĄŻENIA

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-24 PurCem® jest wieloskładnikowym, barwnym, samozagładzającym jastrychem posadzkowym na bazie wodorozcieńczonej żywicy poliuretanowej, cementu i kruszywa. Charakteryzuje się równą, matową, szczelną powierzchnią o wysokiej odporności na zużycie. Typowa grubość posadzki to 2 do 4 mm.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-24 PurCem® przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Sikafloor®-24 PurCem® stosowany jest jako warstwa szpachlowa, bazowa oraz wierzchnia w systemach Sikafloor® PurCem®, w obszarach narażonych na średnie obciążenia mechaniczne, wysokie obciążenia chemiczne i ścieranie.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dobra odporność chemiczna
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wysoki punkt zeszklenia
- Nie wydziela zapachu
- Nie zawiera LZO, przyjazny dla środowiska
- Możliwość aplikacji na podłoża o wysokiej wilgotności (beton 7 dniowy lub dojrzały, wilgotny beton)

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

Klasyfikacja LEED

Sikafloor®-24 PurCem® spełnia wymagania LEED EQ Credit 4.2: Materiały niskoemisyjne: Farby i powłoki. Zawartość LZO <50 g/l

APROBATY / NORMY

- Materiał posadzkowy na bazie żywicy syntetycznej zgodnie z PN-EN 13813:2002, deklaracja właściwości użytkowych nr 02 08 02 02 001 0 000017 1088, oznakowana znakiem CE.
- Powłoka do ochrony powierzchniowej betonu zgodnie z PN-EN 1504-2:2004, deklaracja właściwości użytkowych 02 08 02 02 001 0 000017 1088, certyfikowana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji nr 0086, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 541325, oznakowana znakiem CE.
- Materiał zgodny jest z wytycznymi dotyczącymi kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami norm: EN1186, EN 13130, i prCEN/TS 14234 oraz Dekretu o Dobrach konsumpcyjnych opisanych w dyrektywach 89/109/EEC, 90/128/EEC i 2002/72/EC. Na podstawie raportu ISEGA 32054 U11 i 32759 U11, oba datowane na 16 sierpnia 2012. (Badania przeprowadzone na Sikafloor®-24 PurCem® (CN))
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 51130 badane przez MPI, raport z badań nr 12-6638-S/12 z 7 sierpnia 2012
- Współczynnik rozszerzalności termicznej i mrozoodporność, RWTH / IBAC, raport nr M-1614 z 29 maja 2012.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Hybryda wodorocieńczalnej żywicy poliuretanowej i cementu	
Pakowanie	Składnik A (barwiony)	3,000 kg wiadro plastikowe
	Składnik A (neutralny)	2,615 kg wiadro plastikowe
	Składnik B	3,000 kg kanister plastikowy
	Składnik C	14,00 kg worek papierowy
	Składnik D	0,385 kg saszetka plastikowa do A neutralnego
		Składnik A (barwiony)+B+C: 20,0 kg zestaw Składnik A (neutralny)+B+C+D: 20,0 kg zestaw
Wygląd / Barwa	Składnik A (barwiony)	barwna ciecz
	Składnik A (neutralny)	lekko beżowa ciecz
	Składnik B	brązowa ciecz
	Składnik C	szary proszek
	Składnik D	wg poniższej listy do skadnika A neutralnego
		Standardowe kolory: szary agatowy, beżowy, szary stalowy, zielony soczysty, szary jasny, pomarańczowo-miodowy, czerwony tlenkowy, szary beżowy, niebieski średni
Czas składowania	Składnik A	12 miesięcy do daty produkcji. Chronić przed mrozem.
	Składnik B	12 miesięcy do daty produkcji. Chronić przed mrozem.
	Składnik C	6 miesięcy do daty produkcji. Chronić przed wilgocią.
	Składnik D	24 miesiące do daty produkcji. Chronić przed mrozem.
Warunki składowania	Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze od +5°C do +30°C.	
Gęstość	Składnik A (barwiony)+B+C: ~ 1,93 kg/dm ³ ± 0,03 (przy +20°C) Składnik A (neutralny)+B+C+D: ~ 1,93 kg/dm ³ ± 0,03 (przy +20°C)	

INFORMACJE TECHNICZNE

Twardość Shore'a D	80 - 85	(ASTM D 2240)
Wytrzymałość na ściskanie	~ 50 MPa (28 dni przy +23°C / 50% w.w.)	(PN-EN 13892-2)
Wytrzymałość na zginanie	~ 15 MPa (28 dni przy +23°C / 50% w.w.)	(PN-EN 13892-2)
Wytrzymałość na odrywanie	zniszczenie w betonie	(PN-EN 1542)

INFORMACJE O SYSTEMIE

Systemy	Proszę zapoznać się z Systemową Kartą Informacyjną dla:	
	Sikafloor® PurCem® HS-24	Gładki, samozagładzający, hybrydowy jastrych PU-CEM pod obciążenia średnie
	Sikafloor® PurCem® HB-21	Lekko antypoślizgowy, hybrydowy jastrych PU-CEM z posypką pod obciążenia średnie do ciężkich
	Sikafloor® PurCem® HB-22	Średnio antypoślizgowy, hybrydowy jastrych PU-CEM z posypką pod obciążenia średnie do ciężkich
	Sikafloor® PurCem® HB-23 Gloss	Wysoko antypoślizgowy, błyszczący, hybrydowy jastrych PU-CEM z posypką pod obciążenia średnie do ciężkich

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania	Składnik A (barwiony) : B : C = 1 : 1 : 4,35 (wielkości opakowań = 3,0 : 3,0 : 14,0) wagowo Składnik A (neutralny) : B : C : D = 0,87 : 1 : 4,35 : 0,13 (wielkości opakowań = 2,615 : 3,0 : 15,0 : 0,385) wagowo Mieszać tylko pełne opakowania.																
Zużycie	~ 1,93 kg/m ² /mm																
Grubości warstw	Warstwa szpachlowa: 1 - 2 mm Warstwa bazowa i wierzchnia: 2 - 4 mm																
Temperatura otoczenia	minimum +10°C / maksimum +40°C																
Wilgotność względna powietrza	maksimum 85%																
Punkt rosy	Uwaga na kondensację! Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki.																
Temperatura podłoża	minimum +10°C / maksimum +40°C																
Wilgotność podłoża	Możliwość aplikacji na podłożach o wysokiej wilgotności, bez zastoin wody. Sprawdzić podciąganie kapilarne wilgoci. Podłoże powinno wyglądać jak suche i mieć odpowiednią wytrzymałość (pul-off minimum 1,5 MPa).																
Przydatność do stosowania	<table><thead><tr><th>Temperatura</th><th>Czas</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>35–40 minut</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>22–25 minut</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>15–18 minut</td></tr><tr><td>+35°C</td><td>12–15 minut</td></tr></tbody></table>	Temperatura	Czas	+10°C	35–40 minut	+20°C	22–25 minut	+30°C	15–18 minut	+35°C	12–15 minut						
Temperatura	Czas																
+10°C	35–40 minut																
+20°C	22–25 minut																
+30°C	15–18 minut																
+35°C	12–15 minut																
Czas utwardzania	Przed naniesieniem kolejnej warstwy na Sikafloor®-24 PurCem® należy oczekiwać: <table><thead><tr><th>Temperatura podłoża</th><th>Minimum</th><th>Maksimum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>24 godziny</td><td>72 godziny</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>24 godziny</td><td>48 godzin</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>12 godzin</td><td>24 godziny</td></tr><tr><td>+35°C</td><td>12 godzin</td><td>24 godziny</td></tr></tbody></table> <p>Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia. W przypadku stosowania innych materiałów gruntujących i warstw szpachlowych należy przestrzegać czasów podanych w odpowiednich Kartach Informacyjnych Produktu. Należy się upewnić, że warstwa gruntująca i warstwa szpachlowa są w pełni związane przed aplikacją pierwszej warstwy Sikafloor® PurCem®.</p>		Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum	+10°C	24 godziny	72 godziny	+20°C	24 godziny	48 godzin	+30°C	12 godzin	24 godziny	+35°C	12 godzin	24 godziny
Temperatura podłoża	Minimum	Maksimum															
+10°C	24 godziny	72 godziny															
+20°C	24 godziny	48 godzin															
+30°C	12 godzin	24 godziny															
+35°C	12 godzin	24 godziny															

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Powierzchnia musi być czysta, mocna i sucha, oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń jak zabrudzenia, zalejenia, zatłuszczenia, stare powłoki, środki pielęgnacji powierzchni. Przed aplikacją usunąć całkowicie z podłoża pył, luźne lub niezwiązane cząstki, najlepiej przy użyciu odkurzacza. Badanie „pull-off” nie powinno dać wyniku poniżej 1,5 MPa. Jeśli to konieczne należy wykonać pole próbne.

MIESZANIE

Wymieszać składnik A barwiony mieszadłem wolnoobrotowym, dodać składnik B i mieszać składniki przez 30 sekund. Należy się upewnić, iż pigment jest rozproszony równomiernie.

W przypadku wersji colourpack wymieszać składnik A neutralny mieszadłem wolnoobrotowym i dodać składnik D. Mieszać do uzyskania jednorodnego koloru. Dodać składnik B i mieszać składniki przez 30 sekund. Należy się upewnić, iż pigment jest rozproszony równomiernie.

Uruchomić mieszarkę przeciwbieżną i stopniowo dodawać do wymieszanej żywicy składnik C (kruszywo), zachowując odstępy 15 s pomiędzy kolejnymi porcjami. Całość mieszać, przez co najmniej 2 minuty, aby uzyskać jednorodną mieszaninę. Podczas mieszania materiał pozostający przy brzegach i dnie pojemnika wygarnąć co najmniej raz, tak aby dokładnie wymieszać cały materiał. **Mieszać tylko pełne opakowania.**

Narzędzia do mieszania

Do mieszania składników A i B używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 do 400 obr./min.). Do przygotowania zaprawy zalecane jest użycie mieszarki przeciwbieżnej.

APLIKACJA

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża i punkt rosy. Jako warstwę szpachlową Sikafloor®-24 PurCem® można nanosić przy użyciu pacy stalowej. Jako warstwę bazową Sikafloor®-24 PurCem® można nanosić przy użyciu pacy ząbkowanej, łaty z nóżkami umożliwiającymi aplikację na wymaganą grubość lub pacy stalowej. Przewałkować wałkiem okolcowanym w celu odpowietrzenia ułożonego materiału.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z informacjami podanymi w odpowiednich Systemowych Kartach Informacyjnych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem C.

Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

DODATKOWE DOKUMENTY

Proszę zapoznać się z:

- Zaleceniami stosowania posadzek Sikafloor® PurCem®
- Zaleceniami stosowania dot. mieszania i aplikacji systemów posadzkowych Sika
- Zaleceniami stosowania dot. oceny i przygotowania podłoża
- Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla systemów Sikafloor® PurCem®

OGRANICZENIA

- Nie stosować na podłożach PCC, które mogą rozszerzać się pod wpływem wilgoci, po zamknięciu warstwą nieprzepuszczalnej żywicy.
- Zawsze w czasie aplikacji Sikafloor®-24 PurCem® należy zapewnić odpowiednią wentylację w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu wilgotności względnej powietrza.
- Świeżo ułożony Sikafloor®-24 PurCem® musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez min. 24 godziny.
- Podczas aplikacji zabezpieczyć powierzchnię przed kondensatem powstającym na rurach lub innych instalacjach na suficie.
- Nie aplikować na nienośne lub popekane podłoża.
- Posadzka wykonana z Sikafloor®-24 PurCem® w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania lub produkcji żywności, powinna być sezonowana, przez co najmniej 48 godzin przed oddaniem do użytkowania.
- Produkty Sikafloor® PurCem® pod wpływem promieniowania UV ulegają przebarwieniom. Stopień zależy od koloru. Nie ma to wpływu na właściwości użytkowe posadzki.
- Produkty Sikafloor® PurCem® mogą być stosowane na zewnątrz pod warunkiem, iż zmiana koloru jest akceptowalna przez użytkownika.
- W warunkach wolnego utwardzania mogą się pojawić zabrudzenia powierzchni spowodowane ruchem pieszym, pomimo iż parametry mechaniczne zostały osiągnięte. Zabrudzenia należy usunąć suchym mopem lub szmatką. Przez pierwsze trzy dni nie należy stosować czyszczenia i szorowania na mokro.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI LZO

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / j typ wb) dla produktu gotowego do użycia wynosi 140 g/l (ograniczenie 2010). Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikafloor®-24 PurCem® wynosi <140 g/l

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 31 00 700
fax: 22 31 00 800
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl



Sikafloor-24PurCem_pl_PL_(03-2017)_1_1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-24 PurCem®
marca 2017, Wersja 01.01
020814020020000015