



Tex 6,5/100

- iQ-Tex 6,5/100 -

Siatka zbrojąca z włókna szklanego



Formy dostawy		
Ilość na palecie	34	
Jedn. opak.	50 m	
Rodzaj opakowania	rolka	
Kod opakowania	01	
Nr art.:		
0236		■

Zużycie

1,1 m²/m²



Obszary stosowania



- Do przejmowania ruchów podłoża
- System termioizolacji wewnętrznej iQ-Therm
- Systemy tynków renowacyjnych

Właściwości

- Trwała elastyczność
- Materiał odporny na gnienie

Dane techniczne produktu

Średnica oczek	6,5 x 6,5 mm
Ciężar powierzchniowy	105 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie - łańcuch	1400 N
Wytrzymałość na zerwanie - strzał	1400 N

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1_gültig bis 01.02.2020



**Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie**

- iQ-Top (0228)
- Tynki renowacyjne Remmers

Sposób stosowania

Tkaninę należy całą powierzchnią wcisnąć w masę powłoki.
Zakładka w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powinna mieć szerokość 10 cm.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.


Narzędzia / czyszczenie

Narzędzia z oferty Remmers

- Messeimer (4241)
- Mischgefäß (4030)
- Collomix WK 90/500 S (4448)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)

**Przechowywanie /
trwałość**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w pozycji stojącej.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność